Materialdatenblatt

teplast
KUNSTSTOFFE UND IDEEN

POM-C ELS (Polyoxymethylen (Copolymer))

Hauptmerkmale

zusätzlich zu den bekannten Eigenschaften von POM C:

- gute Festigkeit und Härte
- sehr gute elektrische Leitfähigkeit
- gute Zähigkeit
- günstiges Gleitreibverhalten
- gutes Abriebverhalten
- gute chemische Beständigkeit gegen Lösungsmittel

Zielindustrien / Anwendungen

- Explosionsschutz
- Chemietechnik
- Maschinenbau
- Transport- und Fördertechnik
- Textilindustrie
- Elektrotechnik
- Elektronikschutz
- Bergbau
- Automobilindustrie
- Verpackungs- und Papiermaschinen

Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar
Farbe		schwarz opak				
Dichte		1,41	g/ cm³			
Zusätze		Leitruß				

Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar
Zug - Elastizitätsmodul	1mm / min	1800	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)	1) Für Zugversuch Probekörper Typ 1b 2) Für Biegeversuch: Stützweite 64mm, Normprüfkörper. 3) Probekörper 10x10x10mm 4) Probekörper 10x10x50mm, Modul zwischen 0,5 und 1% Kompression ermittelt. 5) Für Charpy-Test: Stützweite 64mm, Normprüfkörper. n.b. = ohne Bruch 6) Probekörper mit 4mm Dicke
Zugfestigkeit	50mm/min	42	MPa	DIN EN ISO 527-2		
Streckspannung	50mm/min	42	MPa	DIN EN ISO 527-2		
Streckdehnung	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2		
Bruchdehnung	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2		
Biegefestigkeit	2mm/min, 10 N	56	MPa	DIN EN ISO 178	2)	
Biege-Elastizitätsmodul	2mm/min, 10 N	1500	MPa	DIN EN ISO 178		
Druckfestigkeit	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N	16 / 25 / 45	MPa	EN ISO 604	3)	
Druck-Elastizitätsmodul	5mm/min, 10 N	1500	MPa	EN ISO 604	4)	
Schlagzähigkeit (Charpy)	max. 7,5J	74	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	5)	
Kugeldruckhärte		96	MPa	ISO 2039-1	6)	

Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar
Glasübergangstemperatur		-60	°C	DIN EN ISO 11357	1)	(1) Literaturwerte. (2) Anwendungstemperaturen entstammen der Literatur und dürfen nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden. (3) auf Rohstoffdaten basierend, Probekörper mit 3mm Dicke
Schmelztemperatur		169	°C	DIN EN ISO 11357		
Einsatztemperatur	kurzfristig	140	°C		2)	
Einsatztemperatur	dauernd	100	°C			
Wärmeausdehnung (CLTE)	23-60°C, längs	13	10^{-5} K^{-1}	DIN EN ISO 11359-1;2		
Wärmeausdehnung (CLTE)	23-100°C, längs	14	10^{-5} K^{-1}	DIN EN ISO 11359-1;2		
Spezifische Wärmekapazität		1.3	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008		
Wärmeleitfähigkeit		0.46	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008		
Relativer Temperaturindex (RTI)	mit Schlag	90	°C	UL 746B	3)	

Elektrische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar
spezifischer Oberflächenwiderstand	Leitgummi, 23°C, 12% rel. LF	10^2 - 10^4	Ω	DIN EN 61340-2-3	1)	(1) Probekörper mit 20mm Dicke
Spezifischer Durchgangswiderstand	Leitgummi, 23°C, 12% rel. LF	10^3 - 10^5	Ω*cm	DIN EN 61340-2-3		

sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm		Kommentar
Wasseraufnahme	24h / 96h (23°C)	0,05 / 0,2	%	DIN EN ISO 62	1)	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm (2) bedingt beständig (3) Entsprechend bedeutet keine Listung bei UL (Yellow Card). Die Information kann von Rohware, Halbzeug oder Abschätzung stammen und darf nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden.
Beständigkeit gegen heißes Wasser / Laugen		(+)			2)	
Verhalten bei Freibewitterung		(+)				
Brennverhalten (UL94)	entsprechend	HB		DIN IEC 60695-11-10;	3)	

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte/Materialien und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte aus Versuchen an Referenzabmessungen (in der Regel Rundstäbe mit Durchmesser 40-60mm nach DIN EN 15860) an extrudierten und zerspanten Prüfkörpern ermittelt. Da die Eigenschaften von den Dimensionen der Halbzeuge und der Orientierung im Bauteil (insbesondere bei verstärkten Werkstoffen) abhängen, dürfen die Werkstoffe nicht ohne gesonderte Prüfung im Einzelfall eingesetzt werden! Der Kunde ist allein verantwortlich für die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen/prüfen. Die Einhaltung der Anforderungen mit dem jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen unterliegt der Verantwortung des Kunden. Vielmehr ist der Kunde seinerseits verpflichtet, die Konformität für den vorgesehenen Einsatzzweck zu prüfen. Diese Erklärung stellt keine Garantieerklärung dar. Datenblattwerte unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung, ggf. aktuellere Stände können erfragt werden. Änderungen vorbehalten. Frühere Erklärungen werden hiermit ungültig.

Teplast Herbert Terbrack GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 1
48683 Ahaus
Deutschland

Tel +49 2561 9825 0
Fax +49 2561 9825 25
verkauf@teplast.de
www.teplast.de