

## PA 6 C schwarz (Gusspolyamid 6)

### Hauptmerkmale

- annähernd frei von inneren Spannungen
- hoher Kristallinitätsgrad
- Zähigkeit bei hoher Härte,
- gute Abriebfestigkeit und Gleit- Reibeigenschaften
- gutes Dämpfungsvermögen
- nicht elektrisch isolierend
- hohe Festigkeit und gute Verschleißfestigkeit
- beständig gegen viele Öle, Fette und Kraftstoffe
- in unterschiedlichsten Gießgewichten und Abmessungen herstellbar
- PA 6 C ist in vielen Modifikationen und in einem großen Abmessungsbereich (Platten, Vollstäbe, Hohlstäbe) erhältlich.

### Zielindustrien / Anwendungen

- Transport- und Fördertechnik
- Maschinenbau
- Textilindustrie
- Automobilindustrie
- Kupplungs- und Triebwerksbau
- Schwerlastindustrie



Werte wurden direkt nach der Zerspanung ermittelt  
(Standardklima Deutschland)

Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Farbe		schwarz opak			
Dichte		1,15	g/ cm <sup>3</sup>		
Zusätze		Molybdänsulfid			
Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Zug - Elastizitätsmodul	1mm / min	3200	MPa	DIN EN ISO 527-2	1) 1) Für Zugversuch Probekörper Typ 1b
Zugfestigkeit	50mm/min	82	MPa	DIN EN ISO 527-2	2) 2) Für Biegeversuch: Stützweite 64mm, Normprüfkörper.
Streckspannung	50mm/min	80	MPa	DIN EN ISO 527-2	3) 3) Probekörper 10x10x10mm
Streckdehnung	50mm/min	4	%	DIN EN ISO 527-2	4) 4) Probekörper 10x10x50mm, Modul zwischen 0,5 und 1% Kompression ermittelt.
Bruchdehnung	50mm/min	55	%	DIN EN ISO 527-2	5) 5) Für Charpy-Test: Stützweite 64mm, Normprüfkörper.
Biegefestigkeit	2mm/min, 10 N	102	MPa	DIN EN ISO 178	6) 6) Probekörper mit 4mm Dicke
Biege-Elastizitätsmodul	2mm/min, 10 N	3000	MPa	DIN EN ISO 178	
Druckfestigkeit	1% / 2% 5mm/min, 10 N	22 / 38	MPa	EN ISO 604	n.b. = ohne Bruch
Druck-Elastizitätsmodul	5mm/min, 10 N	2800	MPa	EN ISO 604	
Schlagzähigkeit ( Charpy )	max. 7,5J	n.b	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU	5)
Kerbschlagzähigkeit ( Charpy )	max. 7,5J	4	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eA	
Kugeldruckhärte		170	MPa	ISO 2039-1	6)
Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Glasübergangstemperatur		43	°C	DIN 53765	1) (1) Literaturwerte.
Schmelztemperatur		217	°C	DIN 53765	2) (2) Anwendungstemperaturen entstammen der Literatur und dürfen nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden.
Einsatztemperatur	kurzfristig	170	°C		2)
Einsatztemperatur	dauernd	100	°C		
Wärmeausdehnung ( CLTE )	23-60°C, längs	11	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung ( CLTE )	23-100°C, längs	11	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Spezifische Wärmekapazität		1.6	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Wärmeleitfähigkeit		0.33	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Elektrische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
spezifischer Oberflächenwiderstand		10 <sup>14</sup>	Ω	DIN IEC 60093	
spezifischer Durchgangswiderstand		10 <sup>14</sup>	Ω * cm	DIN IEC 60093	
sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Wasseraufnahme	24h / 96h (23°C)	0.2 / 0.5	%	DIN EN ISO 62	1) (1) Ø ca. 50mm, h=13mm
Beständigkeit gegen heißes Wasser / Laugen		(+)			2) (2) (+) bedingt beständig
Verhalten bei Freibewitterung		(+)			3) (3) Entsprechend bedeutet keine Listung bei UL (Yellow Card). Die Information kann von Rohware, Halbzeug oder Abschätzung stammen und darf nicht ohne individuelle Prüfung hinsichtlich Anwendungsbedingungen genutzt werden.
Brennverhalten (UL94)	entsprechend	HB		DIN IEC 60695-11-10;	3)

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte aus Versuchen an Referenzabmessungen (in der Regel Rundstäbe mit Durchmesser 40-60mm nach DIN EN 15860) an extrudierten und zerspannten Prüfkörpern ermittelt. Da die Eigenschaften von den Dimensionen der Halbzeuge und der Orientierung im Bauteil (insbesondere bei verstärkten Werkstoffen) abhängen, dürfen die Werkstoffe nicht ohne gesonderte Prüfung im Einzelfall eingesetzt werden! Der Kunden ist allein verantwortlich für die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen. Technische Änderungen vorbehalten.