

POM-C MD (Polyoxymethylen (Copolymer))

Hauptmerkmale

zusätzlich zu den bekannten Eigenschaften von POM C:

- detektierbar mit Metalldetektoren
- physiologisch unbedenklich

Zielindustrien / Anwendungen

- Lebensmitteltechnik
- Pharmaindustrie
- Verpackungs- und Papiermaschinen
- Transport- und Fördertechnik
- Feinwerktechnik
- Maschinenbau

Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Farbe		grau blau			
Dichte		1,46	g/ cm ³		
Zusätze		detektierbarer Füllstoff			

Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Zug - Elastizitätsmodul	1mm / min	2950	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)
Zugfestigkeit	50mm/min	66	MPa	DIN EN ISO 527-2	2)
Streckspannung	50mm/min	66	MPa	DIN EN ISO 527-2	3)
Streckdehnung	50mm/min	14	%	DIN EN ISO 527-2	4)
Bruchdehnung	50mm/min	15	%	DIN EN ISO 527-2	5)
Biegefestigkeit	2mm/min, 10 N	100	MPa	DIN EN ISO 178	6)
Biege-Elastizitätsmodul	2mm/min, 10 N	3100	MPa	DIN EN ISO 178	
Druckfestigkeit	1% / 2% 5mm/min, 10 N	25 / 44 / 76	MPa	EN ISO 604	
Schlagzähigkeit (Charpy)	max. 7,5J	70	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	max. 7,5J	5	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	
Kugeldruckhärte		155	MPa	ISO 2039-1	

Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Glasübergangstemperatur			°C	DIN 53765	1)
Schmelztemperatur		165	°C	DIN 53765	
Einsatztemperatur	kurzfristig	140	°C		2)
Einsatztemperatur	dauernd	90	°C		
Wärmeausdehnung (CLTE)	23-60°C, längs	11,5	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Wärmeausdehnung (CLTE)	23-100°C, längs	13	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	

Elektrische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
spezifischer Oberflächenwiderstand		>10 ¹²	Ω	DIN IEC 60093	

sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Wasseraufnahme	24h / 96h (23°C)	19 / 37	mg	ISO 62	1)
Beständigkeit gegen heißes Wasser / Laugen		(+)			2)
Verhalten bei Freibewitterung		-			3)
Brennverhalten (UL94)	entsprechend	HB		DIN IEC 60695-11-10;	4)

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte aus Versuchen an Referenzabmessungen (in der Regel Rundstäbe mit Durchmesser 40-60mm nach DIN EN 15860) an extrudierten und zerspannten Prüfkörpern ermittelt. Da die Eigenschaften von den Dimensionen der Halbzeuge und der Orientierung im Bauteil (insbesondere bei verstärkten Werkstoffen) abhängen, dürfen die Werkstoffe nicht ohne gesonderte Prüfung im Einzelfall eingesetzt werden! Der Kunde ist allein verantwortlich für die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen. Technische Änderungen vorbehalten.